

ООО Межотраслевой центр «Полином»



**Отзывы и заключения по результатам
испытаний**

Владимир 2002

РИКОЛ

- Однокомпонентное полиуретановое покрытие, полностью готовое к применению;
- Не имеющий аналогов материал для получения гидропароизоляционных покрытий и защиты любых поверхностей (бетон, металлы, кирпич, дерево, бумага, пластмассы в том числе пенопласты);
- Применяется в качестве экологически чистого связующего (отсутствует фенол и формальдегид) в производстве материалов для строительства, фанеры и плит ДСП, стеклопластиков, компаундов;
- Является универсальным клеем с возможностью регулировки скорости отверждения от 0,5 до 24 часов;

Представляет собой однородную непрозрачную, трудногорючую жидкость без механических примесей вязкостью не более 2000 спз, при температуре 25°C. Обладает высокими адгезионными, прочностными и специальными характеристиками.

Рикол отличается поверхностной твердостью, стойкостью к истиранию и растрескиванию, гидрофобностью, долговечностью.

Характерная особенность: отверждается под действием влаги с отличной адгезией к любым материалам и любой поверхности.

В настоящее время имеет следующие области применения:

- Наружная и (или) внутренняя парогидроизоляция фундаментов, цокольных этажей и подвалов, особенно если данные объекты подвержены воздействию грунтовых или поверхностных вод.
- Обработка емкостного парка для хранения ГСМ и нефти,

систем канализации и очистных сооружений, труб, теплосетей и т.п. в качестве антикоррозионного наружного и внутреннего покрытия для продления срока службы в 2-3 раза.

- Антикоррозионное покрытие днищ судов и автомобилей.
- Наружная гидроизоляция швов в бетонных конструкциях и крыш в целом (без рубероида).
- Защитное покрытие молотков, пирсов и других камнебетонных сооружений от агрессивных средств и ударной силы морской волны.
- Защита от газов типа: H_2S , SO_3 , NH_3 .
- Для оклеивания плиткой со 100%-ой гидроизоляцией при строительстве бассейнов и других емкостей.

Рикол применяется в состоянии поставки и не требует дополнительных операций по подготовке.

- Отверждается в течение 3-6 часов, окончательные защитные и прочностные свойства приобретает через 24 часа;
- По желанию заказчика может поставляться 2-х компонентной системой для регулировки сроков отверждения и увеличения сроков хранения;
- Наносится ручным и механическим способом;
- Возможно применение разбавителя (для пульверизатора);
- Выпуск по ТУ 2224-009-21062608-99;
- Гигиенический сертификат № 33.ВЛ 02 570 П 000586.09.01 от 10.09.2001 года;
- Расход продукта 200-350 г/м² в зависимости от вида поверхности;
- При покрытии по влажной поверхности наблюдается эффект подвспенивания. Что увеличивает толщину покрытия.

Таблица 1


**Основные физико-химические и физико-механические
свойства материала «Рикол»**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Обозначение НТД на испытание	Результат испытаний
1	Внешний вид и цвет пленки	визуально	Однородная пленка светложелтого цвета
2	Плотность состава, г/см ³	ГОСТ 28513-90	1,2
3	Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	ГОСТ17537-72	95
4	Жизнеспособность состава (до образования пленки), час		8
5	Расход материала на: - один слой, г/м ² - систему покрытия, г/м ²		150 300
6	Время междуслойной сушки при t = 18 ⁰ С, час	ГОСТ 19007-73	6
7	Эластичность пленки при изгибе, мм	ГОСТ 6806-73*	1
8	Прочность пленки при ударе, см	ГОСТ 4765-73	50
9	Толщина пленки покрытия (один слой), мкм	ГОСТ Р 51694 -2000	150
10	Адгезия пленки, балл	ГОСТ 15140-78	1

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора

ГУП «НИИЖБ»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний защитного покрытия «РИКОЛЬ»
по показателю адгезии к стали.

В соответствии с договором № 796 от 1 ноября 2001 г. в лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций ГУП «НИИЖБ» проведены испытания защитного покрытия «РИКОЛЬ» по показателю адгезии к стали.

Показатель адгезии является одним из основных критериев оценки вторичной защиты, так как в значительной степени определяет защитные свойства покрытия для металлических конструкций.

Испытания на адгезию проводили в соответствии с ГОСТ 28574-90 и ISO 4624 количественным методом, заключающимся в измерении силы, необходимой для отрыва покрытия от защищаемой стальной поверхности в направлении, перпендикулярном плоскости покрытия с помощью приклеенного металлического штампа и динамометра.

Образцами для испытания являлись металлические пластины размером 90x90x1,5 мм из стали Ст3 с защитным покрытием «Рикол». Нанесение покрытия осуществляли представители Исполнителя в лаборатории коррозии в соответствии с «Технологической инструкцией по применению продукта «Рикол» для получения защитных покрытий», разработанной и предоставленной заказчиком. Подготовка поверхности образцов состояла из механической зачистки и обезжиривания. Система

защитного покрытия состояла из двух покрывных слоев общей толщиной 300 мкм.

Образцы с нанесенным покрытием выдерживали в помещении с температурой воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ и относительной влажностью $(65 \pm 5)\%$ в течение 7 суток. По окончании срока выдержки на систему покрытия образцов наклеивали металлические штампы. После отверждения клея, покрытие надрезали до основания по периметру штампа.

Показатель адгезии определяли по результатам испытания пяти образцов-близнецов.

Величину адгезии (R) защитного покрытия при отрыве от поверхности стали вычисляли по формуле:

$$R = \frac{F}{A}, \text{ МПа}$$


где F – значение силы, при которой произошел отрыв, Н;

A – площадь отрыва, м^2 .

Результаты испытаний показали, что величина адгезии защитного покрытия «Рикол» к стали составляет 3,5 МПа и данное покрытие обладает высокими адгезионными свойствами.

Зав. лабораторией коррозии и
долговечности бетонных и
железобетонных конструкций
ГУП «НИИЖБ»

Научный сотрудник



Степанова В.Ф.



Соколова С. Е.



Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: zniipz@zniipz.doi.ru

27.08.2001 № 1-6/550

На № _____ от _____

Коммерческому директору
ЗАО «ОПОРА-С»

БУТРИМОВУ В.А.

107066, г. Москва, ул. Новорязанская,
дом 26, стр. 8

По Вашей просьбе были проведены испытания мастики «Рикол» (ТУ 2224-017-211062608-99), предназначенной для защиты металла, бетона, кирпича и т.п. от воздействия воды и химических реагентов.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Наименование показателя, единица измерения	Величина показателя	Метод испытания
1	2	3
1. Условная прочность при растяжении, кгс/см ²	37,6	ГОСТ 2678-94
2. Относительное удлинение, %	34,6	ГОСТ 2678-94
3. Прочность сцепления, кгс/см ² :		
- с бетоном (цементно-песчаным раствором)	8,9	
- с кирпичом	6,5	
- с черным металлом	11,2	
- с оцинкованной сталью	10,3	
4. Теплостойкость в течение 5 ч при температуре, °С	Выдержал 120 °С	ГОСТ 2678-94
5. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	1,8	ГОСТ 26589-94
6. Укрывистость, г/м ²	250	ГОСТ 8784-75
7. Сухой остаток, %	96	ГОСТ 17537-72

Вывод: Возможно применение по назначению, в том числе и для кровель

Зам. генерального директора


С.М. Гликин

Рук. отдела кровель

А.М. Воронин



УТВЕРЖАЮ
Зам. директора ГУП «НИИЖБ»
Мухамедиев Т. А.
« 2002 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний материала и системы защитного покрытия
«РИКОЛ» на бетоне.


В соответствии с договором № 796 от 1 ноября 2001 г. в лаборатории
коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций ГУП
..... испытания материала «Рикол» по основным фи-
..... свойствам, »

Таким образом, результаты проведенных испытаний по основным
показателям качества покрытий на бетоне показали, что защитное
покрытие «Рикол» обладает высокими эксплуатационными свойствами, :
повышает морозостойкость и морозосолеустойкость бетона в 2,7 раза (с 150
до 400 циклов), на 70 % уменьшает водопоглощение бетона, увеличивает
марку бетона по водонепроницаемости на 6 ступеней (с W2 до W14) и
обладает высокими адгезионными свойствами по отношению к бетону
(3,1 МПа).

Зав. лабораторией коррозии и
долговечности бетонных и
железобетонных конструкций
ГУП «НИИЖБ»

Научный сотрудник

 Степанова В.Ф.

 Соколова С. Е.

Главный инженер

ОАО «Объединение

ВНИПИ Энергопром»

П.С.Борозна

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по антикоррозионному защитному покрытию на основе
продукта «Рикол» (ТУ 2224-009-21062608-96)

г. Москва

4 марта 1998 г.

ОАО «ВНИПИ Энергопром», имеющее Государственную лицензию ФЛЦ № 001172 от 05.12.94 г. на право осуществления деятельности по разработке конструкций теплопроводов и экспертизы по профилю деятельности, а также аттестат аккредитации специализированного Базового Центра № 459 от 24.12.92 г. провело экспертное заключение по антикоррозионному защитному покрытию на основе продукта «Рикол» (ТУ 2224-009-21062608-96) с добавками дисперсных минеральных наполнителей (сажа, сурик железный, алюминиевая пудра), представленных д.х.н. Мясоедовой В.В. – ВПК «Вектор» на образцах (металлические трубки Дн 32 мм, толщина покрытия 250-300 мк) при этом получены следующие результаты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	НТД	Ед. изм.	Норм.	Факт.
Внешний вид покрытия -	Поверхность гладкая, блестящая без дефектов и посторонних включений			
Термостойкость		С		150
Старение:	Методика ВНИПИ Энергопрома			

Коррозийная стойкость после термообработки при 150 С в течение 1500 часов, моделирующих 30 летний ресурс работы при максимальных рабочих температурах теплоносителя		мм	0,1	0
Водопоглощение, не более	ОРИРЭС	% вес	0,6	0
Ударная прочность, не менее	ОРИРЭС	См/кг	30	33

Выводы:

1. Испытанные антикоррозионные покрытия на основе продукта «Рикол» (ТУ 2224-009-21062608-96) представленные д.х.н. Мясоедовой В. В. – НПК «Вектор» (г. Москва) соответствуют требованиям, предъявляемым к антикоррозионным покрытиям, используемым для защиты тепловодов, прокладываемых в каналах и бесканально, в части термостойкости, старения, водопоглощения, ударной прочности.
2. Необходимо продолжить работу по испытанию антикоррозионных покрытий по другим параметрам, в т.ч. на стойкость в агрессивных средах.

Зав. ОНИПТС, к.т.н.



Г.Х. Умеркин

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в
ООО Межотраслевой центр «Полином»:

600001, г. Владимир, Студеная гора 36-а, офис 308

тел. (095) 130-06-02

тел./факс (0922) 32-10-47

radikal@vpti.vladimir.ru